

# KATSEPROTOKOLL NR 1570/20

04.06.2020 nr 7-6.4/1768

Lk 1/1

**Tellija:** Paekivitoodete Tehase OÜ – Dmitri Merkur**Proovid:**

<b>Objekt</b>	Väo karjäär	<b>Toomise aeg ja tooja</b>	
<b>Võtmise koht</b>	Väo karjäär CDE	7.05.2020 14:15,	
<b>Võtmise aeg ja võtja</b>		Dmitri Merkur, Paekivitoodete Tehase OÜ	
7.05.2020 ,		<b>Labori reg nr</b>	
Dmitri Merkur, Paekivitoodete Tehase OÜ		1292	
<b>Tellija poolne tähistus</b>			
Killustik fr 0/2 mm			

**Katsetamine ja  
tulemused**

1. Täitematerjali külmakindluse määramine destilleeritud vees EVS-EN 1367-1

<b>Reg nr</b> 1292 Võtmise koht: Väo karjäär CDE Katsetamise kuupäev: 01.06.20
--

Külmakindlus, F (%)	1,3
Katsefraktsioon (mm)	0,5/4
Proovi eelnev purustamine laboratoorses lõugpurustis	ei

*Märkus: standardikohastest katsetingimustest oli erinevus järgnev:*

- katsetatav fraktsioon 0,5/4 mm;
- kontrollsõel 0,5 mm.

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud proovide kohta.

Vastutav teostaja

**Amet Labori peaspetsialist Nimi Regina Efremova /allkirjastatud digitaalselt/**

Protokolli osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori kirjalik luba. Labor väljastab värvilise templiga või digitaalselt allkirjastatud katseprotokolle. Katseprotokollis ei pruugi kajastuda kõik katsestandardis nõutud taustandmed.